

Финишни покрития

- Затапяне – писти и площадки са покрити с калай-олово
- Горещо изравняване (HAL) – само откритите от солдермаска площи са покрити с калай-олово - 0.0005~0.035mm (20 micro in.~ 1400 micro in.)

Безоловно горещо изравняване – 2~50микрона

Пасивация (OSP – органичен филм за защита на медта) – 0,03~0,05микрона

- Галванично позлатяване на куплунзи – никел ~5микрона, злато ~1микрон