

Finitions de surface

-

Refusion/ refonte – pistes et plateaux sont couverts avec Sn/Pb

-

Niveau d'air chaud (HAL) – seules les surfaces ouvertes par vernis épargne sont couvertes avec Sn/Pb - 0.0005~0.035mm (20 micro in.~ 1400 micro in.)

-



Niveau d'air chaud – 2~50microns

-



Passivation (OSP – couvrant limité pour la protection du cuivre) – 0,03~0,05microns

-

Dorure galvanique de raccords/ couplages – nickel ~5microns, or ~1micron